



# BOBINE 450 FTS BLANC

2 plis  
Gaufré collé  
Dévidage central



Économique et performante  
Très résistante



Tolérance +/- 5 % poids/mesures. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr



## > Utilisation

Bobine de 450 formats, 2 plis, gaufré collé. Allie performance. Essuyage économique et à très haute résistance.

## > Caractéristiques

### COMPOSITION

- Type de papier : ..... Pure ouate de cellulose
- Couleur : ..... Blanc
- Grammage par pli : ..... 16.5 g/m<sup>2</sup> (NF EN ISO 12625-6)
- Nombre de plis : ..... 2
- Gaufrage : ..... Gaufré collé DESL 40 pts
- Nombre de formats : ..... 450 (XP Q34-100)
- Laize : ..... 18,1 cm (NF EN ISO 12625-3)
- Prédécoupe : ..... 17 cm
- Diamètre du mandrin : ..... 61,3 mm
- Mandrin déchirable : ..... Oui
- Diamètre bobine : ..... 19 cm +/- 0.5 cm
- Origine : ..... EU
- Écolabel : ..... EU Écolabel : FR/004/005

### TECHNIQUE

- Contact alimentaire : ..... Oui
- Traitement WS : ..... Oui
- Coefficient d'absorption : ..... 4,5-5 g/g (NF EN ISO 12625-8)
- Absorption/feuille : ..... 8,5 g (NF EN ISO 12625-8)
- Allongement longitudinal : ..... 11 % (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : ..... > 450 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : ..... > 70 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : ..... > 210 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : ..... > 35 N/m
- Taux de blancheur : ..... >= 81 %

### Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 470001



Code 470012



Bobine

## > Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Polyfilm

6 bobines

57 x 38 x 18,13 H

2,890 kg

**470024A**

# ESSUYAGE